

Версия: TE103/01

Tectyl™ Underbody Coating Bronze

Универсальный состав премиум-класса для защиты от коррозии.

Tectyl Underbody Coating Bronze представляет собой разбавленный сольвентный состав на основе парафина/битума для предотвращения коррозии. Продукт предназначен для нанесения на нижнюю часть автомобилей.

Tectyl Underbody Coating Bronze при высыхании образует прочную эластичную пленку бронзового цвета, устойчивую к истиранию.

Сертификаты/уровни эффективности

Tectyl Underbody Coating Bronze

Тесты на ускоренную коррозию:
при средней рекомендованной ТВП

Тесты на ускоренную коррозию:
Солевой туман; 5 % NaCl при 35°C; ISO 9227 NSS
(тест-панели Q-Panel, тип R, ASTM A1008)
более 40 дней

Влажность: 100 % отн. влажности при 40°C; ISO 6270-2 CH
(тест-панели Q-Panel, тип R, ASTM A1008)
более 100 дней

Области применения

Подготовка поверхности:

Максимальная эффективность Tectyl Underbody Coating Bronze достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие, очищены от ржавчины, масел и прокатной окалины. Не допускайте прямого контакта продукта с ПВХ – возможна несовместимость материалов.

Использование:

Tectyl Underbody Coating Bronze поставляется готовым к применению. Рекомендуется, чтобы при нанесении продукта температура окружающей среды и продукта составляла 10-35 °C. Хорошо встряхните баллончик перед применением и распылите с расстояния примерно 30 см от поверхности.

Снятие:

Tectyl Underbody Coating Bronze можно удалять уайт-спиритом или аналогичным нефтяным растворителем, обезжириванием паром, а также горячей щелочью или паром низкого давления. Кроме того, для снятия Tectyl Underbody Coating Bronze можно использовать средство Tectyl Biocleaner.

Отличительные черты и преимущества

Усиленная защита

При рекомендованной толщине сухого слоя устойчивость к воздействию воды и вытеснению водой обеспечивают превосходную защиту от сколов и коррозии.

Универсальный

Составом Tectyl Underbody Coating можно обрабатывать самые разные транспортные средства: легковые и грузовые автомобили, автобусы, жилые автофургоны, грузовые и жилые прицепы.

Обработка

Tectyl Underbody Coating Bronze – это легко наносимое, эластичное защитное покрытие для днища транспортного средства.

Разнообразные поверхности

Покрытие для днища можно также наносить на разнообразные поверхности, например на деревянную нижнюю часть жилых автофургонов и прицепов.

Born to protect.



Trusted since 1930

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок эксплуатации легковых и грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств и оборудования. Марка Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, если больше не нужны.

Дополнительную информацию о продуктах, программах и услугах Tectyl можно найти на веб-сайте www.tectyleurope.com

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Tectyl, однако возможны отличия в характеристиках.

Tectyl Underbody Coating Bronze	
Температура вспышки, ПМСС [°C]	<0
Тип газа-вытеснителя	Пропан/ Бутан
Рекомендуемая толщина высохшей пленки (ТВП) на металлическом профиле [микрон]	250
Рекомендуемая толщина высохшей пленки (ТВП)	Достигается только при многослойном напылении
Содержание летучих органических соединений в концентрате ISO 11890-2 (10.4) [г/л]	593

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране здоровья и безопасности

Данный продукт не представляет существенной угрозы для здоровья или безопасности при надлежащем использовании в рекомендованных целях и при условии соблюдения стандартных правил личной гигиены. Приводится ссылка на паспорт безопасности (SDS), который предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://sds.valvoline.com>

Защита окружающей среды

Соблюдайте местное законодательство. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Хранение

Tectyl Underbody Coating Bronze следует хранить при температуре 10-35 °C. Перед нанесением хорошо встряхнуть! При правильном хранении срок годности Tectyl Underbody Coating Bronze составляет 36 месяцев с даты изготовления.

Внимание

Для затвердевания продукта и предотвращения образования горючей жидкости требуется достаточная вентиляция. **БЕРЕЧЬ ЧАСТИЧНО ОТВЕРДЕВШУЮ ПЛЕНКУ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, ТАКИХ КАК ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ, ИСКРЫ, СИЛЬНЫЙ НАГРЕВ ИЛИ ФАКЕЛЫ.** Дополнительные сведения по обращению с продуктом и оказанию первой помощи см. в паспорте безопасности вещества.

Примечание.

Не рекомендуется наносить дополнительные продукты поверх данного покрытия или под ним. Дополнительные покрытия могут оказаться химически несовместимыми, и это снизит эффективность данного покрытия (см. раздел «Типичные свойства»). Если в качестве грунтовки требуется продукт, не прошедший сертификацию Valvoline, необходимо получить у Valvoline письменное разрешение.

Заменяемый документ –

™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах © 2019

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.